



## caratteristiche tecniche - technical details - detalles técnicos - détails techniques - technische daten

ABITEX.eu	Italiano	English	Español	Français	Deutsch
51113080	codice doganale	customs code	código aduanero	code des douanes	zollkodex
08033 JQM (NORD)	codice alfanumerico articolo	alphanumeric article code	código alfanumérico artículo	code de l'article alphanumérique	alphanumericen artikelcode
08034 JQM (OV - OVEST)	codice alfanumerico articolo	alphanumeric article code	código alfanumérico artículo	code de l'article alphanumérique	alphanumericen artikelcode
70% WO - 30% PL	composizione	composition	composición	composición	zusammensetzung
150 cm	altezza UNI EN 1773	width UNI EN 1773	ancho UNI EN 1773	laize UNI EN 1773	breite UNI EN 1773
345 gr/m <sup>2</sup> ± 5%	peso UNI 5114	weight UNI 5114	peso UNI 5114	poids UNI 5114	gewicht UNI 5114
1,1 mm ± 0,1	spessore	thickness	espesor	épaisseur	stärke
± 25 mt	lunghezza rotoli	roll length	longitud pieza	longueur des pièces	rollenlänge
4/5 crock	4/5 meter	solidità delle tinte allo sfregamento secco & umido ISO 105 X 12	colors fastness to rubbing dry & wet ISO 105 X 12	solidez de las tintas al frote seco & húmedo ISO 105 X 12	solidité des couleurs au frottement ISO 105 X 12
5 xeno	solidità delle tinte alla luce artificiale ISO 105 B 02	colors fastness to artificial light ISO 105 B 02	solidez de las tintas a la luz artificial ISO 105 B 02	solidité des couleurs à la lumière artificielle ISO 105 B 02	lichtechtheit ISO 105 B 02
3/4	resistenza al pilling ISO 12945-2	pilling resistance ISO 12945-2	piling ISO 5470-2	résistance au boulochage ISO 12945-2	pillingfestigkeit ISO 12945-2
100.000 martindale	resistenza all'abrasione ISO 12947-2	abrasion resistance ISO 12947-2	resistencia a la abrasión ISO 12947-2	résistance à l'abrasion ISO 12947-2	abriebfestigkeit ISO 12947-2
	sistema termofisico anti-pilling	anti-pilling thermophysical system	sistema termofísico antipiling	système thermophysique anti-boulochage	thermo-physische anti-pillingausrüstung
EN 1021 part 1-2 BS 5852:79 IS 0-1 California TB:117 2013 FTP Code 307 Part 8	resistenza al fuoco	fire retardant	retardante de fuego	résistance au feu	brennverhalten
	simboli di manutenzione UNI EN ISO 3758	care label UNI EN ISO 3758	Símbolos de mantenimiento UNI EN ISO 3758	symboles d'entretien UNI EN ISO 3758	pflegeanleitung UNI EN ISO 3758
	Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impegni impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.	The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colors differences among several lots are admitted.	Estos valores se dan únicamente para información y de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculante. El uso del producto debe ser evaluado de acuerdo con lo que tienen que lograr. No es responsable del uso indebido de sus aplicaciones. Se les permite ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.	Ces données sont indicatives et en aucun cas contraignantes. Le choix du produit devra être validé en tenant compte de son utilisation. L'usine décline toute responsabilité en cas d'usage non approprié. Des légères nuances de coloris entre les différentes séries ne pourront faire l'objet d'aucune contestation.	Die übermittelten Daten entsprechen den mitgeteilten Durchschnittswerten, können aber nicht als Vertragsdokument betrachtet werden. Die Produktnutzung bezieht sich auf sachgemäßen Gebrauch. Wir übernehmen keine Gewährleistung auf Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind. Leichte Farbenunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind möglich.