

Art. ROSIE Plus

Pelli Bovine - Vitelloni squadrate senza gobba
Bovine hides - Squared ox without hump

1,0 mm

Grana fine
Thin grain

Caratteristiche Fisiche e di solidità del colore Physical and colour fastness characteristics

SFREGAMENTO A SECCO - 1000 Cicli <i>DRY RUBBING - 1000 Cycles</i>	EN ISO 11640 (IUF 450)	Feltrino pulito <i>Felt clean</i>
SFREGAMENTO A UMIDO - 250 Cicli <i>WET RUBBING - 250 Cycles</i>	EN ISO 11640 (IUF 450)	Feltrino pulito <i>Felt clean</i>
ADESIONE DELLA RIFINIZIONE <i>FINISH ADHESION</i>	EN ISO 11644 (IUF 470)	> 5 Newton/cm <i>> 5 Newton/cm</i>
FLESSOMETRIA - 50.000 Cicli <i>FLEXING ENDURANCE - 50.000 Cycles</i>	EN ISO 5402 (IUP 20)	Nessuna rottura <i>No surface damage or cracks</i>
SOLIDITA' ALLA LUCE <i>COLOUR FASTNESS TO LIGHT</i>	EN ISO 105-B02 (IUF 402)	> 7 scala dei blu <i>> 7 Blue scale</i>
RESISTENZA ALLO STRAPPO <i>TEAR RESISTANCE</i>	EN ISO 3377-1 (IUP 40)	> 20 Newton <i>> 20 Newton</i>

RESISTENZA AL FUOCO <i>REACTION TO THE FIRE</i>	UNI EN 1021/1 - 2	Mancata accensione <i>Lighting missing</i>
---	-------------------	--

Caratteristiche Chimiche Chemical characteristics

Concia al Cromo <i>Chrome Tannage</i>
Ingrasso conforme a quanto stabilito dalla Convenzione di Washington <i>Fatting as established by the Washington Convention</i>
PCP (Pentaclorofenolo), Cromo Esavalente e Formaldeide, secondo le norme Internazionali - Azo Coloranti assenti <i>PCP (Pentachlorophenol), Exavalent Chrome and Formaldeyde, as for the International law in force - Azo Colouring abesent</i>