

caratteristiche tecniche - technical details	
composizione composition	100% PL
altezza width	140 cm
peso weight	223 gr/m ² ± 3%
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing crockmeter - ISO 105 X 12	secco / dry 5 umido / wet 4
solidità delle tinte alla luce artificiale color fastness to artificial light xeno - ISO 105 B 02	4 - 4/5
resistenza al pilling pilling resistance ISO 12945-2	5
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - UNI ISO 12947-2	25.000 cicli / rubs (end point)
norme di manutenzione cleaning	
resistente a resistant to	smacchiabile - irrestingibile - idorepellente stain cleanable - no shrink - water repellent

Alcuni coloranti per l'abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo. Questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura. ABITEX non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato.
Some dyes for clothing and accessories (ex. jeans) may migrate to the bright colors of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. ABITEX assumes no responsibility for the transfer of colors caused.

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.

ABITEX consiglia di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti all'interno del sito www.abitex.eu dove sono sempre aggiornate.
ABITEX suggests to check out the technical sheets of all products on our website www.abitex.eu which is updated on regular bases.