

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Pelle bovina smerigliata stampa MADRAS Corrected grain bovine leather embossed MADRAS design			
Origine Origin	Extra Europea Extra European			
Spessore Thickness	0.9 - 1.0 mm			
Superficie media Average size	3.8 m ² 3.8 sqm			
Resistenza allo strappo pantalone Tear strenght - Single edge tear		UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 500 Cicli Dry 500 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 250 Cicli Wet 250 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000	Scala di grigi Grey Scale	> = 3
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Sudore 80 Cicli Sweat 80 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000 ISO 11641 pH8	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Resistenza alle flessioni (Bally test) Flexing endurance (Bally test)	Secco 50.000 Cicli Dry 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402		Nessun danno No damage
Adesione della rifinitone Finish adhesion	A secco Dry	UNI EN ISO 2009	N/cm	10.2
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei blu Blue Scale	> = 6
Resistenza al fuoco Burning behaviour		UNI 9175:2010 UNI 9175:1987 UNI 9175_FA:1994	1IM 3IM	Passa Pass
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance			
Note Notes	TOP GRAIN in classe 1IM per ordine di 100m² Minimum order quantity TOPGRAIN 1IM 100sqm/color			

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.